

Specifications

70-05

EN 16511:2023 Heterogeneous PVC	EN	ES	DE	FR	NL	IT	mFLOR 70-05
ISO 24340:2006	Thickness of the wear layer	Espesor capa de uso	Stärke Nutzschiicht	Épaisseur de couche d'usure	Dikte van de slijtlaag	Spessore dello strato di usura	0.55mm + Polyurethane
EN 17539:2021	Overall thickness	Espesor total	Gesamtstärke	Épaisseur totale	Totale dikte	Spessore totale	7.0mm
ISO 23997:2008	Weight	Peso	Gewicht	Poids	Gewicht	Peso	+/- 10.290 kgs/m ²
ISO 23999:2021	Dimensional stability (average value) In longitudinal direction (%): In cross direction (%):	Estabilidad dimensional (valor promedio) En dirección longitudinal (%): En dirección transversal (%):	Dimensionsstabilität (Durchschnittswert) In Längsrichtung (%): In Querrichtung (%):	Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne) En direction longitudinale (%): Dans la direction ransversale (%):	Dimensionale stabiliteit (gemiddelde waarde) In lengterichting (%): In dwarsrichting (%):	Stabilità dimensionale (valore medio) In direzione longitudinale (%): In direzione incrociata (%):	√
							0.00
							0.00
ISO 24343-1:2012	Residual indentation	Resistencia al punzonado	Resteindruck	Indentation résiduelle	Restindruk	Rientranza residua	0.03mm
ISO 4918:2016	Castor chair test	Prueba de silla de ruedas	Stuhllrollentest	Test de chaise roulette	Rolstoeltest	Test della sedia a rotelle	√
ISO 105-B02:2014	Colour fastness to artificial light	Resistencia del color a la luz artificial	Lichtechtheit (Xenotest)	Solidité des couleurs à la lumière artificielle	Kleurvastheid bij kunstlicht	Solidità del colore alla luce artificiale	7-8, depending on design
ISO 10582:2017	Usage category	Categoría de uso	Beanspruchungsklasse	Catégorie d'utilisation	Gebruikscategorie	Categoria di utilizzo	23 - Heavy domestic use 33 - Heavy commercial use
EN 1081:2018	Electrical resistance Method A, vertical resistance Method C, horizontal resistance	Resistencia eléctrica Método A, resistencia vertical Método C, resistencia horizontal	Elektrischer Widerstand Verfahren A – für Durchgangswiderstand R1 Verfahren C – für Oberflächenwiderstand R3	Résistance électrique Méthode A, résistance verticale Méthode C, résistance horizontale	Elektrische weerstand Methode A, verticale weerstand Methode C, horizontale weerstand	Resistenza elettrica Metodo A, resistenza verticale Metodo C, resistenza orizzontale	> 3 x 10 ¹⁰ Ω
							> 2 x 10 ⁷ Ω
EN 1815:2016, method A	Static electrical propensity (anti-static)	Propensión eléctrica estática (antiestática)	Elektrostatishes Verhalten (Antistatisch)	Propension électrique statique (antistatique)	Statische elektrische neiging (antistatisch)	Propensione elettrica statica (antistatica)	Rubber sole: 0.9kV
EN 13893:2002	Slip resistance (μ)	Resistencia al deslizamiento (μ)	Rutschhemmung (μ)	Antidérapant (μ)	Slijpweerstand (μ)	Resistenza allo scivolamento (μ)	0.5
ISO 8302:1991 EN 12667:2001	Thermal resistance (thermal conductivity)	Resistencia térmica (conductividad térmica)	Thermischer Widerstand (Wärmeleitfähigkeit)	Résistance thermique (conductivité thermique)	Thermische weerstand (thermische geleidbaarheid)	Resistenza termica (conducibilità termica)	0.036m ² K/W
EN 438-2:2016+A1:2019	Staining and resistance to chemicals	Tinción y resistencia a productos químicos	Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit	Coloration et résistance aux produit chimiques	Kleuring en weerstand tegen chemicaliën	Colorazione e resistenza agli agenti chimici	Class 5 - no change
EN ISO 717-2:2021	Impact sound insulation	Aislamiento acústico de impacto	Trittschalldämmung	Isolation phonique d'impact	Impact geluidsisolatie	Isolamento acustico	ΔL _{LW} 9 dB ΔL _W 20 dB
EN ISO 354:2003	Sound absorption	Absorción de sonido	Schallabsorption	Absorption sonore	Geluidsabsorptie	Assorbimento acustico	α _w 0.05
EN 13501-1:2018	Classification of burning behaviour	Comportamiento al fuego	Brandverhalten	Comportement à la combustion	Brandgedrag	Comportamento alla combustione	B _f - s1
ISO 24334:2019	Determination of locking strength	Determinación de la fuerza de bloqueo	Bestimmung der Verriegelungs-festigkeit	Détermination de la résistance au blocage	Bepaling sterkte van de klikverbinding	Determinazione della forza di bloccaggio	Long side (kN/m) 7.5 Short side (kN/m) 9.1
	Underfloor heating	Calefacción para suelo radiante	Fußbodenheizung	Chauffage par le sol	Vloerverwarming	Riscaldamento a pavimento	28°C

